



**Consigli per applicazioni dei rivestimenti “Primiceri “
su isolamento termico per esterno o sistemi a cappotto.**

I nostri materiali sono composti da pietre di formazione calcarea o silicie, ossidi di ferro, cementi 5.25 e fluidificanti, sono quindi un’ ottima alternativa alle pietre naturali.

Inoltre:

- 1) Hanno spessore ridotto ± 1 a $\pm 3,5$ cm;
- 2) Sono leggeri, peso minimo Kg.15 a mq, peso massimo Kg.45 a mq;
- 3) Ottima permeabilità al vapore acqueo;
- 4) Bassa conducibilità termica.

Per la posa dei nostri rivestimenti su sistemi a cappotto consigliamo:

Collanti in classe C2 (adesivi migliorati) e S1 (adesivo deformabile)

stucchi da 2 a 20 mm. classificati CG2 rispondenti ai requisiti della norma europea EN 13888.

N.b. Per l’uso dei collanti e l’applicazione degli stucchi consigliamo di attenersi scrupolosamente alle schede tecniche delle case produttrici.

Seclì li, 24/11/2011

Ufficio Tecnico Primiceri